

# PAGEL®

## SPEZIAL-BETON



TW

**PAGEL®** TRINKWASSERMÖRTEL  
IM SPRITZVERFAHREN



DIE JEWEILS AKTUELLE AUSGABE DER TECHNISCHEN  
DATENBLÄTTER FINDEN SIE IM INTERNET UNTER  
[WWW.PAGEL.COM](http://WWW.PAGEL.COM)


# PAGEL-FERTIGMÖRTEL - TRINKWASSERBEREICH

- Trinkwasserbereich
- erfüllt „Trinkwasser-Empfehlungen“ (KTW)
- frost- und tausalzbeständig
- spritzfähig
- wasserundurchlässig

TW05: Spachtel

TW10: Haftbrücke und Mörtel

- Trinkwasseranlagen
- Wand- und Bodenflächen
- Wasserrohre
- Kläranlagen

 DVGW W300 W270 W347	Körnung	Schicht- dicke	Druckfestigkeit			Biegezugfestigkeit			Haft- zug	Ver- brauch		
			mm	mm	N/mm <sup>2</sup>			N/mm <sup>2</sup>				
					1 d	7 d	28 d	1 d			7 d	28 d
<b>TW05</b>	0 – 0,5	2 – 6	≥ 15	≥ 35	≥ 45	≥ 3	≥ 5	≥ 7	≥ 1,5	1700		
<b>TW10</b>	0 – 1	5 – 10	≥ 25	≥ 45	≥ 55	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 2	1800		
<b>TW20</b>	0 – 2	10 – 30	≥ 25	≥ 45	≥ 55	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 2	1850		
<b>TW40</b>	0 – 4	20 – 40	≥ 25	≥ 45	≥ 60	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 2	1850		

Hinweis: Alle angegebenen Prüfdaten sind Anhaltswerte, geprüft in unseren deutschen Stammwerken, - Werte anderer Produktionsstandorte können variieren.

