

PAGEL®

SPEZIAL-BETON



V 1 / 50

PAGEL® VERGUSSMÖRTEL

Stützenverguss im
Trinkwasserbehälter



DIE JEWEILS AKTUELLE AUSGABE DER TECHNISCHEN
DATENBLÄTTER FINDEN SIE IM INTERNET UNTER
WWW.PAGEL.COM

PAGEL-VERGUSSMÖRTEL

hochfließfähig über 90 Minuten
 nicht schrumpfend/expansiv
 hohe Früh- und Endfestigkeiten
 frost- und tausalzbeständig
 weitgehend ölbeständig
 chloridfrei
 pumpfähig
 gebrauchsfertig
 fremdüberwacht

Maschinen
 Verankerungen
 Turbinen
 Brückenlager
 Trinkwasseranlagen
 Betonkonstruktionen
 Hochregallager
 Fertigteile
 Schienen
 Industrieanlagen

	Körnung mm	Unterguss- höhe mm	Druckfestigkeit N/mm ²				Biegezugfestigkeit N/mm ²			Quell- maß Vol. % 28 d	Ver- brauch kg/m ³
			1 d	3 d	7 d	28 d	1 d	3 d	28 d		
V1/50®	0 – 5	20 – 120	49	60	70	90	7	8	10	+ 1,0	2000
V1*/160	0 – 16	> 100	51	60	70	91	7	8	10	+ 1,0	2100
V1*/10	0 – 1	5 – 30	43	50	60	87	6	8	10	+ 0,5	2000

