

PAGEL[®]

SPEZIAL-BETON



PAGEL[®] V B
BLITZVERGUSS

PAGEL[®] V T
TURBOVERGUSS

SCHACHTREGULIERUNG



DIE JEWEILS AKTUELLE AUSGABE DER TECHNISCHEN
DATENBLÄTTER FINDEN SIE IM INTERNET UNTER
WWW.PAGEL.COM

PAGEL-BLITZ/TURBOVERGUSS

nach 30 Minuten belastbar (20 °C)
 extrem frühhochfest
 fließ- und unterstopffähig
 nicht schrumpfend/expansiv
 wasserundurchlässig
 frost- und tausalzbeständig

VB10: Verarbeitungszeit ca. 10 Min.
 VT10: Verarbeitungszeit ca. 3 Min.

Schachtdeckelverguss
 Rohrdurchführungen
 Installationsarbeiten
 Stützen und Fertigteile

	Körnung mm	Unterguss- höhe mm	Druckfestigkeit N/mm ²				Biegezugfestigkeit N/mm ²				Quell- maß Vol. %	Ver- brauch kg/m ³
			0,5 h	1 h	1 d	28 d	0,5 h	1 h	1 d	28 d		
VB10	0 – 1	10 – 50	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 60	–	–	–	–	+ 0,4	1900
VB40	0 – 4	30 – 60	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 60	–	–	–	–	+ 0,4	1900
VB-P10 (plastisch)	0 – 1	10 – 50	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 55	–	–	–	–	+ 0,4	1800
VT10	0 – 0,5	10 – 50	≥ 5	≥ 8	≥ 45	≥ 70	≥ 2	≥ 2	≥ 7	≥ 10	+ 0,4	1900

Hinweis: Alle angegebenen Prüfdaten sind Anhaltswerte, geprüft in unseren deutschen Stammwerken, - Werte anderer Produktionsstandorte können variieren.

