

## PAGEL®-ZAŠTITA OD ISPARAVANJA

### SVOJSTVA

- Štiti površinu od isparavanja vode
- Osigurava ujednačeno, sporije isušivanje betona i morta u vremenskom razdoblju od tri do četiri tjedna
- Odgovara tehničkim uvjetima isporuke za tekuća betonska naknadna sredstva za gradnju ulica (shodne mjere potrebne su samo kod ekstremnih vremenskih uvjeta)  
*Erfüllt die Anforderungen nach ASTM C-309*
- Čine film otpornim na vodenu paru
- Povećava čvrstoću u blizini površinske podloge, kao i izdržljivost
- Sprječava nastanak puknuća, listanja i mrvljenja, koji nastaju kao posljedica preranog isušavanja
- Podliježe stalnoj kontroli
- Ispitan prema važećim normama i pravilima. Proizvodnja je certificirana po ISO 9001

### PRIMJENA

- Betonske vozne trake
- Površine od morta
- Cementni pravci
- Betonskih kameni i betonski gotovi djelovi

O1



○1

## TEHNIČKI PODACI

TIP		○1
Potrošnja	g/m <sup>2</sup>	100–150
Koeficijent nepropusnosti	%	85
Gustoća	g/cm <sup>3</sup>	0,99
Farbe		weiß
Verarbeitungszeit	°C	+5 – +30

Alle angegebenen Prüfdaten sind Anhaltswerte, geprüft in unseren deutschen Stammwerken. Werte anderer Produktionsstandorte können variieren.

**Pakiranje:** 30-kg-karnister  
**Skladištenje:** na suhom mjestu, 12 mjeseci u zatvorenom originalnom pakiranju  
**Vrsta opasnosti:** nema, proučiti upute na pakiranju

## UPUTSTVA ZA UPORABU

○1 PAGEL-ZAŠTITOM OD ISPARAVANJA može se špricati ili maljati.

Sprej držati otprilike 1 m od površine. Potreban je pritisak od najmanje 1,0 bara. Pogodnom se pokazala šprica za kamenac ili vočke s cjevčicom od 2 mm. Očistiti nakon uporabe.

○1 se nanosi kada se više ne vidi trag tekućine na površini. Uspješno djelovanje na matiranoj vlažnoj površini.

Trag tekućine obično stari nakon nekoliko tjedana. Kod naknadnih naslojavanja ○1 se mora ranije ukloniti.

○1 pospešuje gorenje, čuvati od smrzavanja i jakih sunčevih zračenja.

Svi podaci i preporuke navedene u ovom prospektu, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu. Svi navedeni podaci ispitani su prema DIN 50014. Radi se o prosječnim iznosima, pa su moguća mala odstupanja kod dopreme. Odstupanja su potvrđena u pismenom obliku. Naša služba za korisnike rado će Vam pomoći i u svako se doba radujemo Vašem interesu. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, jer staro tada prestaje vrijediti. Najnovija važeća izdanja možete potražiti na [www.pagel.com](http://www.pagel.com)



**PSB SPECIJALNI BETON d.o.o.**  
 Adamićeva 3 · 10020 ZAGREB - Novi Zagreb  
 OIB: 19436524968 · Mob: 00 385 (0) 91 3023 902  
 Tel: 00 385 (0)1 5590 411 · Fax: 00 385 (0)1 5590 411  
 Internet: [www.pagel.com](http://www.pagel.com) · eMail: [pagel.info@gmail.com](mailto:pagel.info@gmail.com)



**PAGEL®**  
 SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN  
 TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31  
 INTERNET [WWW.PAGEL.COM](http://WWW.PAGEL.COM) · E-MAIL [INFO@PAGEL.COM](mailto:INFO@PAGEL.COM)