

PAGEL®

SPEZIAL-BETON



KA 20

PAGEL®

WATERZUIVERING/RIOOL MORTEL

SANIERUNG KLÄRANLAGE
IM SPRITZVERFAHREN



DE MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE PRODUCTBLADEN
VINDT U OP ONZE INTERNETPAGINA
WWW.PAGEL.COM

WATERZUIVERING/RIOOLMORTEL

Bestand tegen agressieve chemicaliën
 Bestand tegen sulfaat (industrie) en ammoniak (landbouw)
 Te verspuiten, ingebouwde hechtbrug

Riolering
 Rioolputten
 Waterzuiveringen

	Korrel mm	Laag- dikte mm	Druksterkte N/mm ²				Buigtreksterkte N/mm ²			Hecht- sterkte N/mm ²	Ver- bruik kg/m ³
			1 d	3 d	7 d	28 d	1 d	3 d	28 d		
KA05	0 – 0,5	2 – 5	9	28	35	55	1	5	6	–	1900
KA20	0 – 2	6 – 40	10	36	45	60	2	3	9	≥2	2000

