

PAGEL®

SPEZIAL-BETON



VB3

PAGEL® BLITS GIETMORTEL
SCHACHTREGULIERUNG



DE MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE PRODUCTBLADEN
VINDT U OP ONZE INTERNETPAGINA
WWW.PAGEL.COM

BLITS GIETMORTEL

Na 30 minuten belastbaar
Krimparm
Giet-ondersabelingsmortel

VB3: vloeibaar
VB3S: supersnel
VB3P: plastisch

Putdeksels
Leiding doorvoeren
Installatiewerken

	Korrel mm	Giet- hoogte mm	Druksterkte N/mm ²				Buigtreksterkte N/mm ²				Zwel- maat Vol. %	Ver- bruik kg/m ³
			0,5 h	1 h	1 d	28 d	0,5 h	1 h	1 d	28 d		
VB3	0 – 0,4	10 – 50	8	13	37	60	1	2	6	11	+ 0,4	1800
VB3/40	0 – 4	30 – 60	8	11	38	58	2	2	6	11	+ 0,4	1900
VB3S	0 – 0,4	10 – 50	8	14	38	60	1	2	6	11	+ 0,4	1800
VB3P	0 – 0,4	10 – 50	10	14	34	53	2	3	6	10	+ 0,4	1800

