

PAGEL®-ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

WŁAŚCIWOŚCI

- **klej na bazie cementu modyfikowany żywicą syntetyczną**
- nadaje się do użycia **na powierzchniach wewnętrznych i na zewnątrz**
- **bardzo dobra przyczepność** na nośnym podłożu
- **łatwy w obróbce**, także na powierzchniach pułapowych
- sprawdzony wielokrotnie w przemyśle
- **z aktywnością oddychania**, uszczelnia i klei na odpowiednim podłożu
- **gotowy do użytku**, należy go tylko zamieszać z wodą, można go długo przerabiać i rozwija wcześniej wysokie właściwości
- w kolorze siwym, szczególnie nadający się do klejenia płytek ceramicznych, dostarczamy go również w połączeniu z białym cementem
- **przedsiębiorstwo certyfikowane DIN EN ISO 9001 : 2008**
- dostępny również w wersji R 34 W (biały)

OBSZAR STOSOWANIA

- płytki ceramiczne i płytki podłogowe na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych
- klejenie płyt izolacyjnych i izolacji akustycznych
- powłoka ochronna i izolacyjna
- układanie okładzin z kamieni naturalnych, marmuru i płyt budowlanych

R 34



R 34

DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy		R 34
grubość warstwy	mm	1-3
ilość wody	%	20
czas obróbki	min.	ok. 45
zużycie przy warstwie 1 mm	kg/m ²	ok. 2
kolor		siwy
wytrzymałość na odrywanie (DIN EN 1348)		
dojrzewanie w środowisku suchym	MPa	2,0
dojrzewanie w środowisku mokrym	MPa	1,4
wartość kontrolna	MPa	≥ 0,5
obsunięcie się (DIN EN 1308)		
ciężaru własnego	mm	0
wartość kontrolna	mm	≤ 0,5

Wszystkie parametry są wartościami przybliżonymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

- opakowanie:** 25-kg-worek, europaleta 1.000 kg
- składowanie:** 12 miesięcy, w suchym, chłodnym i nie narażonym na działanie mrozu pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu
- klasa niebezpieczeństwa:** produkt nie posiada substancji zagrażającej zdrowiu, prosimy o przestrzeganie wskazówek podanych na opakowaniu

Wymagania co do wymiarów zębów:

z profilem na stronie odwrotnej

format płytki	wymiar zębów
mozaika mała i średnia	mm 3
do 10 × 10 cm	mm 4
do 20 × 20 cm	mm 6
> 20 × 20 cm	mm 8

bez profilu na stronie odwrotnej

format płytki	wymiar zębów
mozaika mała i średnia	–
do 10 × 10 cm	mm 6
do 20 × 20 cm	mm 8
> 20 × 20 cm	mm 8

OBRÓBKA

PODŁOŻE: musi być mocne, czyste i nośne, plamy ropopochodne i zanieczyszczenia muszą być usunięte. Nawilżenie lub gruntowanie nie jest z reguły konieczne. Wypełnienie ubytków i nierówności na ścianach następuje przy pomocy MSO5 PAGEL-SZPACHLÓWKA lub MS20 ZAPRAWY DO NAPRAWY. Przy mocno ssącym podłożu lub betonem porowatym należy nałożyć podkład z żywicy.

MIESZANIE: Zaprawa jest gotowa do użytku. Należy ją jedynie zamieszać z wodą. Wodę wlać do czystego pojemnika, dodać R 34 i mieszać mieszadłem max. 400 obr/min, aż do otrzymania plastycznej mieszanki (bez bulw i grudek).

OBRÓBKA: R 34 rozprowadzić blichówką bądź szpachlówką z zębami na podłożu. Zamieszać tylko tyle materiału ile przerobimy w ciągu 45 minut. Płytki lekko naciskając nałożyć na przygotowaną powierzchnię z naniesionym klejem i przycisnąć. Fugi nakładamy po 24 godzinach materiałem fugowym ogólnie dostępnym w sprzedaży.

UWAGA: Kamień naturalny, marmur itp. zabudować R 34 w kolorze białym.

CE	
0432	
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG Wolfsbankring 9 45355 Essen, Germany 03 280203 EN 12004:2007+A1:2012 klej do płytek na bazie cementu EN 12004 C2	
Resztki na ogień'	E
Wytrzymałość na przyczepność jako wytrzymałość na odrywanie	≥ 1,0 N/mm ²
Przydatność do za składowania w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
za składowania na gorąco	> 1,0 N/mm ²
za składowania na mrozie i w temp. rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²

resztki na ogień wg: DWFET od 09.02.2010

Dane w niniejszym prospekcie, doradztwo techniczne odnośnie stosowania i inne zalecenia przyjęte zostały na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego doświadczenia. Nie są one jednak wiążące - również co do praw osób trzecich - i nie zwalniają one klienta do samodzielnego zbadania i wypróbowania przydatności oferowanych produktów i technologii do stosowania w istniejących warunkach. Podane wartości doświadczalnie ustalone zostały w temperaturze 20°C i 50% wilgotności powietrza. Odnoszą się one do wartości średnich. Możliwe jest wystąpienie odchylek. Nasi doradcy techniczni chętnie udzielą Państwu porady. Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszymi produktami. Z chwilą ukazania się niniejszej karty informacyjnej tracą ważność wcześniej publikowane informacje o przedmiotowym produkcie.

PAGEL®-POLSKA

UL. LIPOWA 7, KOMORNIKI ŚL

55-300 ŚRODA ŚLĄSKA / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

TEL. +48.71.31 72 806 · FAX +48.71.31 76 136

INTERNET: WWW.PAGEL.PL · E-MAIL: INFO@PAGEL.PL



PAGEL®

SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY
TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31
INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

