

PAGEL®-ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

WŁAŚCIWOŚCI

- **klej na bazie cementu modyfikowany żywicą syntetyczną**
- nadaje się do użycia **na powierzchniach wewnętrznych i na zewnątrz**
- **bardzo dobra przyczepność** na nośnym podłożu
- **łatwy w obróbce**, także na powierzchniach pułapowych
- sprawdzony wielokrotnie w przemyśle
- **z aktywnością oddychania**, uszczelnia i klei na odpowiednim podłożu
- **gotowy do użytku**, należy go tylko zamieszać z wodą, można go długo przerabiać i rozwija wcześniej wysokie właściwości
- w kolorze siwym, szczególnie nadający się do klejenia płytek ceramicznych, dostarczamy go również w połączeniu z białym cementem
- produkcja kontrolowana według obowiązujących norm (EN) i przepisów, produkcja jest certyfikowana przez **ISO 9001**
- dostępny również w wersji **R34W** (biały)

OBSZAR STOSOWANIA

- płytki ceramiczne i płytki podłogowe na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych
- klejenie płyt izolacyjnych i izolacji akustycznych
- powłoka ochronna i izolacyjna
- układanie okładzin z kamieni naturalnych, marmuru i płyt budowlanych

R34



R 34

DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy		R 34
grubość warstwy	mm	1-3
ilość wody	%	20-25
czas obróbki	min.	ok. 45
zużycie przy warstwie 1 mm	kg/m ²	2
kolor		siwy, biały
wytrzymałość na odrywanie (DIN EN 1348)		
dojrzewanie w środowisku suchym	MPa	2,0
dojrzewanie w środowisku mokrym	MPa	1,4
wartość kontrolna	MPa	≥ 0,5
obsunięcie się (DIN EN 1308)		
ciężaru własnego	mm	0
wartość kontrolna	mm	≤ 0,5

Wszystkie parametry są wartościami przybliżonymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

magazynowanie: 9 miesięcy w suchym i szczelnym opakowaniu

opakowanie: 25-kg-worek, 19-kg-pojemnik

transport: produkt nie zawiera substancji zagrażających zdrowiu, należy przestrzegać instrukcji znajdującej się na opakowaniu

narzędzia: blichówka lub szpachlówka z zębami

Wymagania co do wymiarów zębów:

z profilem na stronie odwrotnej

format płytki	wymiar zębów
mozaika mała i średnia	mm 3
do 10 × 10 cm	mm 4
do 20 × 20 cm	mm 6
> 20 × 20 cm	mm 8

bez profilu na stronie odwrotnej

format płytki	wymiar zębów
mozaika mała i średnia	-
do 10 × 10 cm	mm 6
do 20 × 20 cm	mm 8
> 20 × 20 cm	mm 8

OBRÓBKA

PODŁOŻE: musi być mocne, czyste i nośne, plamy ropopochodne i zanieczyszczenia muszą być usunięte. Nawilżenie lub gruntowanie nie jest z reguły konieczne. Wypełnienie ubytków i nierówności na ścianach następuje przy pomocy **MS05 PAGEL-SZPACHLÓWKA** lub **MS20 ZAPRAWY DO NAPRAW**. Przy mocno ssącym podłożu lub betonie porowatym należy nałożyć podkład z żywicy.

MIESZANIE: Zaprawa jest gotowa do użytku. Należy ją jedynie zamieszać z wodą. Wodę wlać do czystego pojemnika, dodać **R34** i mieszać mieszadłem max. 400 obr/min, aż do otrzymania plastycznej mieszanki (bez bulw i grudek).

OBRÓBKA: R34 rozprowadzić blichówką bądź szpachlówką z zębami na podłożu. Zamieszać tylko tyle materiału ile przerobimy w ciągu 45 minut. Płytki lekko naciskając nałożyć na przygotowaną powierzchnię z naniesionym klejem i przycisnąć. Fugi nakładamy po 24 godzinach materiałem fugowym ogólnie dostępnym w sprzedaży.

UWAGA: Kamień naturalny, marmur itp. zabudować **R34** w kolorze białym.

Dane w niniejszym prospekcie, doradztwo techniczne odnośnie stosowania i inne zalecenia przyjęte zostały na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego doświadczenia. Nie są one jednak wiążące - również co do praw osób trzecich - i nie zwalniają one klienta do samodzielnego zbadania i wypróbowania przydatności oferowanych produktów i technologii do stosowania w istniejących warunkach. Podane wartości doświadczalne ustalone zostały w temperaturze 20°C i 50% wilgotności powietrza. Odnoszą się one do wartości średnich. Możliwe jest wystąpienie odchyłek. Nasi doradcy techniczni chętnie udziela Państwu porady. Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszymi produktami. Z chwilą ukazania się niniejszej karty informacyjnej tracą ważność wcześniej publikowane informacje o przedmiotowym produkcie.

PAGEL®-POLSKA

UL. LIPOWA 7, KOMORNIKI

55-300 ŚRODA ŚLĄSKA / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

TEL. +48.71.31 72 806 · FAX +48.71.31 76 136

INTERNET: WWW.PAGEL.PL · E-MAIL: INFO@PAGEL.PL



PAGEL®

SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN

TEL. +49 (0)2 01-6 85 04-0 · FAX +49 (0)2 01-6 85 04-31

INTERNET: WWW.PAGEL.COM · E-MAIL: INFO@PAGEL.COM