

PAGEL®

SPECIJALNI BETON



K A 20

PAGEL® KANALNI MORT

SANIRANJE POSTORJENJA ZA BISTRENJE
PRSKAVIM POSTUPKOM



AJNOVIJE TEHNIČKE PODATKE MOŽETE POTRAŽITI NA INTERNET STRANICI
WWW.PAGEL.COM

PAGEL – KANALNI MORT

- Područja kanalnih i otpadnih voda
- Otporan na jake kemijske utjecaje
- Otporan na utjecaj sulfata (industrija) i amonija (poljoprivreda)
- Može se prskati
- Ojačan plastikom
- Vodonepropustan

- Kanalne cijevi
- Kanalizacijski sustavi
- Spremnici otpadnih voda

CE	Veličina zrna mm	Debljina sloja mm	Tlačna snaga N/mm ²			Otpornost na savijanje N/mm ²			Vezna nja Vol. %	Potrošnja kg/m ³
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d		
KA05	0 – 0,5	2 – 5	≥ 10	≥ 35	≥ 55	≥ 2	≥ 6	≥ 8	≥ 1,5	1900
KA20	0 – 2	6 – 40	≥ 10	≥ 45	≥ 60	≥ 3	≥ 7	≥ 9	≥ 2,0	2000

