

PAGEL[®]

SPECIJALNI BETON



PAGEL[®] PODLJEVNI MORT

PRIMJERI PRIMJENE



AJNOVIJE TEHNIČKE PODATKE MOŽETE POTRAŽITI NA INTERNET STRANICI
WWW.PAGEL.COM

PAGEL – PODLJEV

- Protočan preko 90 min
- Ne steže se
- Visoke početne i završne čvrstoće
- Otporan na smrzavanje i soli
- Otporan na ulje
- Ne sadrži klorid
- Može se pumpati
- Spreman za uporabu
- Testiran u vanjskim uvjetima

- Strojevi
- Ankeri
- Turbine
- Ležajevi mostova
- Postrojenja pitke vode
- Betonske strukture
- Skladišta s visokim regalima
- Montažni betonski elementi
- Tračnice
- Industrijska postrojenja

	Veličina zrna mm	Visina podljeva mm	Tlačna snaga N/mm ²				Otpornost na savijanje N/mm ²				Ekspanzija Vol. %	Potrošnja kg/m ³
			1 d	3 d	7 d	28 d	1 d	3 d	7 d	28 d		
V1/50[®]	0 – 5	20 – 120	≥ 40	≥ 60	≥ 80	≥ 90	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 10	+ 0,5	2000
V1[®]/160	0 – 16	100 – 400	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 90	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 10	+ 0,5	2100
V1[®]/10	0 – 1	5 – 30	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 90	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 10	+ 0,5	2000

