

PAGEL®

SPECIJALNI BETON



VB

PAGEL®

MUNJEVITO PODLJEVNI MORT

NAMJEŠTANJE ŠAHTA



PAGEL – MUNJEVITO PODLJEVNI MORT

- Opteretiv nakon 30 min (pri 20 °C)
- Izrazito visoke početne čvrstoće
- Protočan i pogodan za vezivanje
- Ne steže se
- Vodootporan
- Otporan na smrzavicu i otopne soli

VB10: protočan

VB-P10: plastične čvrstoće

- Naslojavanje poklopaca raznih otvora
- Šahtovi
- Cijevi
- Instalaterski radovi
- Oslonci i montažni dijelovi

	Veličina zrna mm	Visina podljeva mm	Tlačna snaga N/mm ²				Otpornost na savijanje N/mm ²				Ekspanzija Vol. %	Potrošnja kg/m ³
			0,5 h	1 h	1 d	28 d	0,5 h	1 h	1 d	28 d		
VB10	0 – 1	10 – 50	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 60	–	–	–	–	+ 0,4	1900
VB40	0 – 4	30 – 60	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 60	–	–	–	–	+ 0,4	1900
VB-P10	0 – 1	10 – 50	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 55	–	–	–	–	+ 0,4	1800

