

PAGEL®

SPEZIAL-BETON



KA 20

PAGEL®

WATERZUIVERING/RIOOL MORTEL
HANDMATIG REPAREREN
OF SPUITEN



DE MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE PRODUCTBLADEN
VINDT U OP ONZE INTERNETPAGINA
WWW.PAGEL.NL

WATERZUIVERING/RIOOLMORTEL

Bestand tegen agressieve chemicaliën
 Bestand tegen sulfaat (industrie) en ammoniak (landbouw)
 Te verspuiten, ingebouwde hechtbrug

Riolering
 Rioolputten
 Waterzuiveringen

	XO	XC	XD	XS	XF	XA	XM
	0	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3
KA 20	•	• • • •	• • •	• • •	• • • •	• • •	•

CE	Korrel mm	Laag- dikte mm	Druksterkte N/mm ²			Buigtreksterkte N/mm ²			Hecht- sterkte N/mm ²	Ver- bruik kg/m ³
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d		
KA 20	0 - 2	6 - 40	≥ 20	≥ 40	≥ 55	≥ 4	≥ 7	≥ 9	≥ 2	1900

De opgegeven productsterkte waarden betreffen de minimale waarden voor producten die in onze Duitse fabrieken worden geproduceerd. Producten uit andere fabrieken kunnen hiervan afwijken.

