

PAGEL®

SPEZIAL-BETON



V 1 / 5 0

PAGEL® ZAPRAWA DO PODLEWEK

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA



AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH
ZNAJDUJĄ SIĘ W INTERNECIE POD:
WWW.PAGEL.PL

PAGEL-ZAPRAWA DO PODLEWEK

- samorozlewająca się przez ponad 90 minut
- wysokie początkowe i końcowe wytrzymałości
- odporna na działanie mrozu, rozmrażającej soli
- odporna na produkty ropopochodne
- nie zawiera chlorków
- nadaje się do pompowania
- łatwa w użyciu
- jakość stale kontrolowana

- maszyny
- kotwy
- turbiny
- łożyska mostów
- urządzenia z wodą
- konstrukcje betonowe
- magazyny z wysokimi regałami
- prefabrykaty żelbetonowe
- szyny
- urządzenia przemysłowe

ITM	uziarnienie mm	grubość warstwy mm	wytrzymałość na ściskanie MPa			wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu MPa			pęcznienie Vol. %	średnia zużycia kg/m ³
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d		
V1®/50	0 – 5	20 – 120	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 4	≥ 6	≥ 8	+ 0,5	2000
V1®/160	0 – 16	100 – 400	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 4	≥ 6	≥ 8	+ 0,5	2100
V1®/10	0 – 1	5 – 30	≥ 40	≥ 60	≥ 80	≥ 4	≥ 6	≥ 8	+ 0,5	2000

Wszystkie parametry są wartościami przybliżonymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

