

# ПАГЕЛЬ® БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ РАСТВОР

## СВОЙСТВА

- Быстрохватывающийся блитц-раствор для ремонта дефектов в бетоне (жизнеспособность 2 – 5 минут).
- Особо удобен в обработке. Затворяется только водой.
- Образует пластичную массу, которая в зависимости от температуры уже через несколько минут может воспринимать нагрузку.
- На цементной основе, не содержит хлоридов, не образует высолов и не вызывает коррозию металлических деталей.
- Водонепроницаем, герметичен для масел, противостоит коррозии.
- Развивает высокую раннюю прочность. Прочность при сжатии уже через короткое время (1 час) достигает 6 МПа и через 28 суток – 64 МПа.
- Незаменим при производстве монтажных работ.
- Проконтролирован в соответствии с необходимыми нормами и инструкциями и сертифицирована соответственно ISO 9001

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнения отверстий при анкеровке, крепление вентилях, поручней, ограждений, деталей машин, стальных балок.
- Гидроизоляция протечек.
- Исправление недостатков (отверстия, гнезда, пустоты) при ремонте бетона.
- Заделка поверхности после заполнения трещин в бетоне и камне.

**B 1**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	В 1		
Прочность при сжатии	1 ч	МПа	≥ 2,5
	24 ч	МПа	≥ 30
	7 д	МПа	≥ 40
	28 д	МПа	≥ 55
Количество воды	%		25–30
Время смешивания	мин		30

Все приведенные характеристики являются ориентировочными, проверены при температуре 23°C и 50% относительной влажности воздуха

**Хранение:** 9 месяцев в сухом помещении, в закрытой упаковке  
**Упаковка:** 15 кг – ведро  
**Класс опасности:** безопасно, следовать надписям на упаковке

### ОБРАБОТКА

**ПОВЕРХНОСТЬ:** основательно очищается; незакрепленные и прилипшие частицы, а также цементная пыль удаляются. Увлажнять до насыщения.

**СМЕШИВАНИЕ:** раствор и вода вводятся в смеситель в указанном соотношении и тщательно перемешиваются в течение 1 минуты.

Обработка: Сразу после смешивания. Трудные для ремонта места выдалбливаются в форме «ласточкиного хвоста».

В места протечек пробка из раствора вдавлируется в отверстие и плотно прижимается в течение 3-х минут.

Данные этого проспекта, технологическая консультация и прочие рекомендации базируются на основе обширных научно-исследовательских работах и имеющегося опыта. Однако они не являются обязательными - также в связи с правовой охраной третьих лиц и не освобождают заказчика от собственного контроля и проверки пригодности предлагаемых продуктов вместе с технологией применения в имеющихся условиях. Приведенные параметры были установлены в температуре 20 °С. Это усредненные данные. Возможны отклонения. Наши технические консультанты охотно помогут Вам в любое время. Мы рады оказанному Вами интересу к нашим продуктам. С выпуском данного проспекта вся ранее опубликованная информация о продуктах теряет силу.



# PAGEL®

SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY  
 TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31  
 INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM